СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ84
Действителен до « 16 » марта 2012 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 26-3

« 21 » декабря 2009 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 26-3 от 29 октября 2009 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 193Р от 29.10.2009 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Кирпич тротуарный клинкерный торговой марки TERCA PENTER. Код ТН ВЭД 6904 10 000 0, Код ОКП 57 4121
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции Wienerberger Ziegelindustrie GmbH D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26 Germany
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах 25 шт.
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 9.166(51)Р – 9.166(75)Р

Методика испытания ТУ 5741-001-34854050-08; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 530-2007; ГОСТ 8462-85
наименование и обозначение документов

Дата испытания октябрь - ноябрь 2009

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера
на 2 страницах
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы кирпича тротуарного клинкерного торговой марки TERCA PENTER (код ТН ВЭД 6904 10 000 0 код ОКП 57 4121) соответствуют требованиям ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1 «Кирпич клинкерный. Технические условия»
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
и соответствуют по прочности на сжатие марке М800, по морозостойкости марке F300, по средней плотности классу 2,2
на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатория) _____ Н. П. Кордюков
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Испытательная лаборатория «НВ-Стройиспытания»
Приложение 1 к Протоколу сертификационных испытаний
№ 26-3 от 21 декабря 2009г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Кирпича тротуарного клинкерного торговой марки TERCA PENTER
(Изготовитель – Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Germany)

Дата изготовления продукции: октябрь 2009 г.;
Дата проведения испытаний: октябрь - ноябрь 2009 г;
Маркировка ИЦ: 9.166(51)Р – 9.166(75)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонение от номинальных размеров: - по длине,	мм	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 2.2.7	± 4	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 6.1 – п. 6.6	-1, -1, 0, -2, -1, +1, -1, -2, 0, -1, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0, +1, 0, -1, 0, 0, -2, 0, 0	Соответствует НД
	- по ширине,	мм	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 2.2.7	± 3		-1, -1, -1, -1, -1, -4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -1, -2, -1, -1, -2, 0, -1, -1, -1	Соответствует НД
	- по толщине	мм	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 2.2.7	± 2		0, +1, 0, +1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, +1, 0, +1, 0, +1, 0, +1, +1, +1, +1, 0, 0, +1, +1, +1	Соответствует НД
2	Отклонение от перпендикулярности граней и ребер	мм	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 2.2.8	не более ± 2	ТУ 5741-001-34854050-2008, п. 6.1 – п. 6.6	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
3	Отклонение от плоскостности поверхностей, не более	мм	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.9	не более 3	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6	0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1	соответствует НД
4	Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер: - по ложку - по тычку	мм	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.10	не более 3 не более 2	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0	Соответствует НД Соответствует НД
5	Посечки на лицевых гранях суммарной длиной до 40 мм	шт.	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.15	допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6	Образцы 1-25 – дефектов нет	Соответствует НД

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Отбитости углов на лицевых гранях глубиной более 15 мм и отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм	шт.	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.16	не допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6	Образцы 1-25 – дефектов нет	Соответствует НД
7	Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм	шт.	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.16	не более 1	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6	Образцы 1-25 – дефектов нет	Соответствует НД
8	Трещины на лицевых поверхностях		ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.17	не допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6	Образцы 1-25 – дефектов нет	Соответствует НД
9	Наличие высолов, околов и других дефектов	шт.	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.11	не допускаются	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.1 – п. 6.6, п. 6.8	Образцы 1-25 – дефектов нет	Соответствует НД
10	Масса кирпича в высушенном состоянии	кг	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.14	не более 4	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.7	2,36; 2,36; 2,34; 2,39; 2,36	Соответствует НД
11	Средняя плотность	кг/м^3	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.4 ГОСТ 530-07, п. 5.3.1, табл.4	свыше 2000	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.7	2303; 2255; 2275; 2300;2301 среднее значение – 2287	Соответствует кл. 2,2
12	Предел прочности при сжатии -средний -наименьший	МПа	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.19, Табл.2	≥ 80,0 ≥ 75,0	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.9	60,1; 76,6; 52,6; 60,0; 53,3 среднее значение – 60,5 наименьшее – 52,6	Соответствует НД
13	Предел прочности при изгибе, - средний - наименьший	МПа	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.19, Табл.2	≥ 8,4 ≥ 4,2	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.9	13,0; 12,1; 12,5; 11,3; 11,7 среднее значение – 12,1 наименьшее – 11,3	Соответствует НД
14	Водопоглощение	%	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 2.2.20	не более 7,0	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.7	2,7; 3,0; 3,0; 2,7; 2,8 среднее значение – 2,8	Соответствует НД
15	Морозостойкость	цикл	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1, п. 2.2.21	не менее 300 без повреждений или разрушений	ТУ 5741-001-34854050-08, п. 6.7	300, 300, 300, 300, 300 Без повреждений и разрушений	Соответствует НД

Испытания провели:

Инженер Э.А. Митраков

Техник Н.Н. Сорокина