СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ84.Н00898

Срок действия с 13.03.2014 **по** 13.03.2017

№ 1466914

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Стройсертификация»
Россия,140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул. К.Маркса, 117;
телефон (499) 501-19-49, факс (495) 557-30-88

ПРОДУКЦИЯ

Кирпич клинкерный пустотелый КР-кл-пу 250х120х65/1НФ/300/2,0/100
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 574121

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД России: 6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Wienerberger Ziegelindustrie GmbH»
D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26, Germany, Германия.
Tel. (05 11) 61 07 00; Fax (05 11) 61 44 03

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Винербергер Кирпич»
РФ, 601025, Владимирская обл., Киржачский район, дер. Кипрево, Кирпичный завод
ИНН 5072000915 Тел. +7(495) 981-95-20; факс +7(495) 981-95-21

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 47(с прил.1) от 12.03.2014 г., проведенных ИЛ «НВ-Стройиспытания» (рег. № РОСС RU.0001.21СА07 от 25.06.2012 г.); Решения органа по сертификации №47 от 12.03.2014 г. о выдаче сертификата соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3с

М.П. СЛ84

Руководитель органа _____ подпись *Четников Ю.Ю.* инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись *Сапелин Н.А.* инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2013 г.

СИСТЕМА ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47

« 12 » марта 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 47 от 23.12. 2013г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 187Р-1 от 23.12.2013 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Кирпич клинкерный пустотелый
КР-кл-пу 250х120х65/1НФ/300/2,0/100 код ТН ВЭД 6904 10 000 0
Код ОКП 57 4121
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции «Wienerberger Ziegelindustrie GmbH».
D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26, Germany, Германия..
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах 35 шт.,
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 13.306Р

Методика испытания ГОСТ 530-2012; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 8462-85

Дата испытания декабрь 2013 – февраль 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера приложений
на 2 страницах
и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы кирпича клинкерного пустотелого КР-кл-пу 250х120х65/1НФ/350/2,0/100, код ТН ВЭД 6904 10 000 0, код ОКП 57 4121 соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень и керамические. Общие технические условия»
на соответствие которому проводились испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории) _____ Кордюков Н.П
подпись инициалы, фамилия

М.П.

ИЛ "НВ-Стройиспытания"

Приложение 1 к Протоколу испытаний № 47 от 12 марта 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

кирпича клинкерного пустотелого КР-кл-пу 250х120х65/1НФ/300/2,0/100 (изготовитель - «Wienerberger Ziegelindustrie GmbH». D-30659 Hannover, Oldenburger Allee 26, Germany, Германия..)

Дата изготовления продукции: декабрь 2013 г.;

Дата проведения испытаний: декабрь 2013 г – февраль 2014г..; Маркировка образцов ИЛ: 13.306Р

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя) документов, на соответствие которым проводятся испытания	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводятся испытания
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонение номинальных размеров: - по длине,	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.2	± 4	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.1, п.7.3.2	1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1	Соответствует НД
	- по ширине,	мм		± 3		-1, -1, 0, -1, 0, -2, 0, -1, 0, -1, -1, 0, 0, -2, 0, -1, -2, 0, -1, -1, -2, 0, 0, -1, -2, -2, -1, -2, -2, -1, -1, 0, -1, - 1, 0, -1	Соответствует НД
	- по толщине	мм		± 2		0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
2	Отклонение от перпендикулярности смежных граней	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.3	Не более 3	ГОСТ 530-2012, п. 7.4.1	-1; 1; 0; 2; 0; 0; -1; 0; -3; 0; 1; 0; 0; 0; 2; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 2; 0; 1; 0; 0; -1; 0; 0; -3; 1; 0; -2	Соответствует НД
3	Отклонение от плоскостности граней	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.4	Не более 3	ГОСТ 530-2012, п. 7.4.2	2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0,1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2	Соответствует НД
4	Толщина наружных стенок	Мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	Не менее 12	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.3	32, 32, 34, 32, 32, 34 ,32, 32, 34, 32, 32, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 33, 34 ,34 ,32 ,34 ,34, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 32, 32, 33, 33, 32, 33	Соответствует НД
5	Ширина щелевидных пустот	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	Не более 16	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.3	10, 10, 8, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 9, 9	Соответствует НД

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Вспучивающиеся (например, известковые) включения общей площадью от площади вертикальных граней изделия	%	ГОСТ 530-2012, п.5.1.2	Не более 0,2	ГОСТ 530-2012, п. 7.5	На образцах 1-5 отсутствуют	Соответствует НД
7	Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не допускаются	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.5	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
8	Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не более 2	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.5	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
9	Отдельные посечки суммарной длиной	мм	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не более 40	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.4	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
10	Трещины	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не допускаются	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.4	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД
11	Средняя плотность	кг/м^3	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.1, т. 5	Для 2,0 1410-2000	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, п. 5	1914, 1893, 1908, 1924, 1917 среднее значение – 1911	Соответствует классу 2,0
12	Предел прочности при изгибе -средний -наименьший	МПа	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.3, т. 7	Для М300 ≥ 3,4 ≥ 1,7	ГОСТ 530-2012, п. 7.10 ГОСТ 8462-85, п. 3.2	5,3; 5,1; 4,7; 5,6; 4,4 Среднее значение – 5,02 Наименьшее значение – 4,4	Соответствует марке М300
13	Предел прочности при сжатии -средний -наименьший	МПа	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.3, т. 7	Для М300 ≥ 30,0 ≥ 25,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.10 ГОСТ 8462-85, п. 3.2	34,7; 37,1; 38,8; 39,7; 36,1 Среднее значение – 37,2 Наименьшее значение – 34,7	Соответствует марке М300
14	Водопоглощение	%	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.4	Не более 6	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, п. 2	4,6; 4,7; 4,6; 4,6; 4,9 среднее значение – 4,7	Соответствует НД
15	Скорость начальной адсорбции воды опорной поверхностью (постелью) изделий	кг/ (м^{2}х мин)	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.5	Не менее 0,10 и не более 3,00	ГОСТ 530-2012, п. 7.7	0,37 ; 0,40; 0,30; 0,20 ; 0,37 среднее значение – 0,33	Соответствует НД
16	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.7	Не менее 100 без повреж-дений или разрушений	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, п. 7	100, 100, 100, 100, 100 Без повреждений и разрушений	Соответствует марке F100
17	Пустотность	%	ГОСТ 530-2012, п.6.11	Не регламенти-руется	ГОСТ 530-2012, п. 7.6	12,99; 12,79; 13,05 среднее значение – 12,94	
18	Высолы		ГОСТ 530-2012, п. 5.1.3	Не допускаются	ГОСТ 530-2012, п. 7.8	На образцах 1-5 отсутствуют	Соответствует НД
19	Кислотостойкость	%	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.6	Не менее 95,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.12 .ГОСТ 473.1-81	98,2 ; 97,7 среднее значение –98,0	Соответствует НД

Испытания провели:
Инженер — А.И Корнюшин
Техник — Н.Н. Сорокина