

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
Федеральное агентство по недропользованию  
Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»  
(ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»)

Аналитико-технологический сертификационный испытательный центр

Аттестат Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510445

Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
CAPK.RU.0001.441036

Аттестат аккредитации ILAC-APLAC ААЦ «Аналитика» № AAC.A.00016

Аттестат признания компетентности испытательной лаборатории (Роснано)

№ РОСС RU B503.04НЖ00.16.04.0020

Свидетельство о соответствии отраслевым требованиям ФНМЦ ВИМС № 0002

Свидетельство о допуске к работам по инженерно-экологическим изысканиям

№ 0030.03-2010-1655010347-И-026

420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина 4,

Тел.: (843)2364793 факс: (843)2364704 e-mail: atsic@geolnerud.net

## ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ №39-Т/И-15

от 17.03.2015г. (на 4 листах, лист 1)

Заказчик: ООО «Винербергер Кирпич», 601025, Владимирская область, Киржачский р-н,  
д. Кипрево, Кирпичный завод ООО «Винербергер Кирпич»

Договор № 648/15

Объект исследования: стена из керамического крупногабаритного камня Porotherm 51GL  
производитель ООО «Винербергер Кирпич»

Дата проведения анализа: март 2015г.

Вид анализа: определение коэффициента теплопроводности ограждающих конструкций

### Сведения об изделии (данные от Заказчика):

Размеры: 510×250×219мм;

Масса: 16,1кг

Прочность: М100;

Морозостойкость F50

Плотность: 580 кг/м<sup>3</sup>;

Пустотность: 62%

Сведения о фрагменте стены: Кладка выполнена специалистами Заказчика.

Размеры фрагмента стены – 2000 × 2000 × 520мм;

С теплой и холодной стороны стены покрытие толщиной 5мм из известково-цементной штукатурной смеси плотностью 1200 кг/м<sup>3</sup>;

Вертикальное соединение – пазогребеный стык;

Кладка выполнена на теплом растворе Porotherm TM, средней плотностью 800 кг/м<sup>3</sup>.

Толщина растворного шва составляет 12мм.

Методы определения сопротивления теплопередаче основаны на создании в ограждающей конструкции условий стационарного теплообмена и измерении температуры внутреннего и наружного воздуха, температуры поверхностей ограждающей конструкции, а также плотности теплового потока, проходящего через нее, по которым вычисляют соответствующие искомые величины.

Руководитель АТСИЦ

Руководитель ТИЦ



Т.З. Лыгина

А.С. Чекмарев

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют при испытаниях в лабораторных условиях в климатических камерах, в которых по обе стороны испытываемого фрагмента создают температурно-влажностный режим, близкий к расчетным зимним условиям эксплуатации, или в натурных условиях эксплуатации зданий и сооружений в зимний период. Схему размещения первичных преобразователей температур и тепловых потоков составляют на основе проектного решения конструкции.

#### **Аппаратура и оборудование.**

Для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в лабораторных условиях использовалась теплоизолированная климатическая камера, состоящая из холодного отсека, в проем которого был вмонтирован испытываемый фрагмент, и приставного теплого отсека.

Для комплектации климатической камеры использовались компрессоры холодопроизводительностью 3,5 кВт по ОСТ 26-03-2039, устанавливаемые вне камеры, охлаждающие батареи холодильных установок, устанавливаемые внутри холодного отсека для охлаждения в нем воздуха и регуляторы температуры по ГОСТ 9987 для автоматического поддержания заданной температуры воздуха в камере.

Для измерения температур в качестве первичных преобразователей применялись хромель-кобелевые термоэлектрические преобразователи по ГОСТ 6651. Для измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающую конструкцию, использовались датчики теплового потока. В качестве вторичных измерительных приборов использовались милливольтметр и измеритель теплопроводности ИТ-2.

Для измерения температуры и относительной влажности воздуха использовался гигрометр психрометрический, также температура контролировалась с помощью стеклянных термометров расширения по ГОСТ 112 и ГОСТ 27544.

Для определения влажности материалов ограждающих конструкций применялись стаканчики типа СВ по ГОСТ 25336, сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397, лабораторные образцовые весы с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104, эксикаторы по ГОСТ 25336, анализатор влажности МА-30-000V3 производства фирмы Startorius, Германия.

#### **Методика проведения испытаний.**

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 530-2012, ГОСТ 26254-84 и ГОСТ 25380-82 (1987).

В проем холодного отсека климатической камеры был вмонтирован испытываемый фрагмент шириной в один камень (характеристика камня и фрагмента стены приведены в начальных условиях испытаний).

Фрагмент кладки испытывался при 2-х разных значениях влажности материала. Первичные преобразователи температур были установлены с обеих сторон ограждающей конструкции. Измерение плотности тепловых потоков проводилось с внутренней (теплой) стороны ограждающих конструкций. Для определения сопротивления теплопередаче части ограждающей конструкции, равномерной по температуре поверхности,  $R_0$ , преобразователи температур и тепловых потоков устанавливались не менее чем в двух характерных сечениях с одинаковым проектным решением. Для определения сопротивления термодатчики располагались в центре термически однородных зон керамического камня и дополнительно в местах с теплопроводными включениями, в углах, в стыках.

Перед установкой преобразователей теплового потока участки поверхности ограждающих конструкций зачищались до устранения видимых и осязаемых на ощупь шероховатостей. Преобразователь был плотно прижат по всей его поверхности к ограждающей конструкции и закреплен в этом положении – этим был обеспечен постоянный контакт преобразователя теплового потока с поверхностью исследуемых участков в течение всех последующих измерений. При креплении преобразователя между ним и ограждающей конструкцией не допускается образование воздушных зазоров. Для исключения их на участке поверхности в местах измерений наносился тонкий

Руководитель АТСИЦ

Руководитель ТИЦ

Т.З. Лыгина

А.С. Чекмарев



слой технического вазелина, перекрывающий неровности поверхности. Преобразователь закреплялся по его боковой поверхности при помощи пластилина.

Для исключения влияния наблюдателя на отсчетное устройство, оно помещалось за защитным экраном.

Замер плотности тепловых потоков, проходящих через фрагмент стены, проводился после установления стационарного режима теплообмена, определяемого по установлению постоянства разности температур на поверхностях стены и плотности теплового потока. Теплотехнические параметры фиксировались с интервалом 5мин.

По окончании испытаний определялась влажность материалов испытываемых ограждающих конструкций. Пробы отбирались шлямбуром из стен на высоте 0,7-1,3 м от уровня пола. Пробы укладывались в бюксы и взвешивались на аналитических весах в момент их взятия. Высушивание проб до постоянной массы, взвешивание их и расчет влажности материалов выполнялись в соответствии с ГОСТ 24816.

### Обработка результатов.

Для каждой термопары определяется среднеарифметическое значение показаний за период наблюдений. Разность температур на поверхностях стены рассчитывается как разность средневзвешенных значений температур поверхностей стены:

$$\Delta t = t_s - t_h, ^\circ\text{C}.$$

При использовании преобразователя теплового потока, совмещенного с милливольтметром для измерения э.д.с. плотность теплового потока, проходящего через преобразователь,  $q$ , рассчитывается по формуле:

$$q = c \cdot E, \text{ Вт}/\text{м}^2$$

где  $c$  - градуировочный коэффициент преобразователя при температуре испытаний,  $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{мВ})$ ; за среднюю температуру испытаний принимается температура поверхности ограждающей конструкции под преобразователем;

$E$  - значение э.д.с., мВ.

Для каждого тепломера расчитывается среднеарифметическое значение показаний за период наблюдения. Определяется среднее значение плотности теплового потока через испытываемый фрагмент кладки  $q_{cp}$ ,  $\text{Вт}/\text{м}^2$

По результатам испытаний определяется приведённое термическое сопротивление кладки  $R^{np}$  при фактической влажности во время испытаний:

$$R^{np} = \Delta t / q_{cp}, \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{Вт}$$

По значению  $R^{np}$  определяется коэффициент теплопроводности кладки  $\lambda_{экв}$  при фактическом значении её влажности  $\omega$ .

$$\lambda_{экв}(\omega) = b / R^{np}, \text{ Вт}/\text{м} \cdot ^\circ\text{C}$$

где  $b$  - толщина кладки, м.

Проводятся аналогичные испытания фрагмента стены при другом значении влажности кладки.

Определяют изменение значения  $\lambda_{экв}$  на 1% влажности:

$$\Delta\lambda_{экв} = (\lambda_{экв1} - \lambda_{экв2}) / (\omega_1 - \omega_2)$$

Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии определяется по формуле:

$$\lambda_0 = \lambda_{экв}(\omega) - \omega \cdot \Delta\lambda_{экв}$$

Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии отдельно рассчитывается по значениям коэффициентов теплопроводности  $\lambda_{экв}(\omega_1)$  и  $\lambda_{экв}(\omega_2)$ :

$$\lambda_0^1 = \lambda_{экв}(\omega_1) - \omega_1 \cdot \Delta\lambda_{экв};$$

$$\lambda_0^2 = \lambda_{экв}(\omega_2) - \omega_2 \cdot \Delta\lambda_{экв}.$$

За результат принимается среднее значение:

$$\lambda_0 = (\lambda_0^1 + \lambda_0^2) / 2.$$

С использованием  $\Delta\lambda_{экв}$  вычисляется и значение коэффициента теплопроводности для конкретных условий эксплуатации:

$$\lambda_{A(B)} = \lambda_0 + \omega_{A(B)} \cdot \Delta\lambda_{экв}.$$

Руководитель АТСИЦ

Т.З. Лыгина

Руководитель ТИЦ

А.С. Чекмарев



**Результаты испытаний:**

I. При влажности керамического камня в кладке – 1,0%.

Температура воздуха: -в теплой зоне – 19,0 °C;

-в холодной зоне – -25,0 °C;

средняя температура поверхности фрагмента стены: -в теплой зоне – 16,5 °C;  
-в холодной зоне – -23,5 °C;

среднее значение разности температур по сторонам стены – 40,0 °C;

среднее значение плотности теплового потока – 12,31 Вт/м<sup>2</sup>;

термическое сопротивление кладки – 3,25 м<sup>2</sup>·°C/Вт;

эквивалентный коэффициент теплопроводности кладки – 0,160 Вт/м·°C.

II. При влажности керамического камня в кладке – 0,6%.

Температура воздуха: -в теплой зоне – 19,0 °C;

-в холодной зоне – -25,0 °C;

средняя температура поверхности фрагмента стены: -в теплой зоне – 16,6 °C;  
-в холодной зоне – -23,8 °C;

среднее значение разности температур по сторонам стены – 40,4 °C;

среднее значение плотности теплового потока – 12,18 Вт/м<sup>2</sup>;

термическое сопротивление кладки – 3,32 м<sup>2</sup>·°C/Вт;

эквивалентный коэффициент теплопроводности кладки – 0,157 Вт/м·°C.

На основании значений коэффициентов теплопроводности стены, полученных экспериментально при различных значениях влажности камня в кладке, были рассчитаны значения коэффициентов теплопроводности для абсолютно сухой стены и для стен в условиях эксплуатации А и Б:

-абсолютно сухая стена ( $\omega=0\%$ ):  $\lambda_0=0,152$  Вт/м·°C;

-при условиях эксплуатации А ( $\omega=1,0\%$ ):  $\lambda_A=0,160$  Вт/м·°C;

-при условиях эксплуатации Б ( $\omega=1,5\%$ ):  $\lambda_B=0,164$  Вт/м·°C.

Необходимо учесть, что экспериментальные и расчётные значения коэффициента теплопроводности фрагмента стены могут несколько отличаться от фактических, замеренных в условиях эксплуатации зданий. Влияние на значение могут оказывать: климатические условия района, эксплуатационный режим помещений, технология производства строительных работ, качество кладочного раствора, фактическая воздухопроницаемость стен и другие факторы.

**Перечень нормативно-технической документации:**

1. ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

2. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.

3. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции.

Испытываемый фрагмент кладки стены выложен «Заказчиком».

Акт приемки проб №39-Т/И-15 от 28.02.2014г.

**Исполнители:** Николаев К.Г.

**Дополнительные сведения:** Отпечатано в 2х экземплярах. 1-й экземпляр, отпечатанный на бланке с логотипом, передан Заказчику, 2-й экземпляр передан в КДГ АТСИЦ. Копии протокола недействительны.

**Руководитель АТСИЦ**

**Руководитель ТИЦ**



Т.З. Лыгина

А.С. Чекмарев