

**КС-керамик**

АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

Россия, 613040, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-он,  
ж/д ст. Бумкомбинат, проезд Кирпичный, 1  
Тел: (8332) 24-74-24, e-mail: sale@kckz.ru www.kckz.ru  
ИНН 43 12 03 52 92 КПП 43 12 01 00 1  
ОГРН 1074312000146 ОКВД 256.26, 14.2, 26.4

# ПАСПОРТ

## Кирпич керамический лицевой

КР-л-пу 0,5 НФ(УР290)/150/100 Аренберг

ГОСТ 530-2012

Дата: датой выдачи документа считать дату, указанную в ТТН

Партия: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Пустотность: 33 %

Группа по тепло-технической эффективности:

условно-эффективный

Водопоглощение: 8-12

Морозостойкость: F100

Класс средней плотности: 1,4

Предел прочности при сжатии: 150 кг/см<sup>2</sup>

Активность радионуклидов Аэфф: 85 бк/кг

Скорость начальной абсорбции 1 кг/(м<sup>2</sup>\*мин):

